

Tekno **Amer** Blok

KONSTRUKCJE

TeknoAmerBlok

TAB



konstrukcje · ogrodzenia · elewacje

Firma pod marką _____ **TeknoAmerBlok** działa na polskim rynku od 2002 roku

Powstała dzięki połączeniu firm **TeknoBlok** i **AmerBlok**, marek istniejących od początku lat 90-tych. Służymy zatem Państwu naszym ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w produkcji elementów betonowych przeznaczonych do wykonywania elewacji, ścian o zwiększonej izolacji ogniowej i akustycznej, a także wszystkich innych typów konstrukcji murowanych. Produkcja **TeknoAmerBlok** odbywa się w dwóch profesjonalnych zakładach zlokalizowanych w centralnej (Nasielsk) oraz południowej (Sierakowice) Polsce z **centralą w Warszawie**. Nasza szeroka oferta produktowa obejmuje betonowe elementy konstrukcyjne, elewacyjne, ale także nowatorskie systemy ogrodzeniowe.

Siedziba
TeknoAmerBlok
/ Warszawa _____

TeknoAmerBlok

TAB



Oferta produktowa

TeknoAmerBlok

1

**Pustaki
konstrukcyjne
i akustyczne**

2

**AmerWall system
pustaków lekkich
i akustycznych**

3

**Pustaki
ogrodzeniowe**

4

**Pustaki oraz cegły
elewacyjne**

TeknoAmerBlok

TAB



Spis treści

Pustaki konstrukcyjne

i akustyczne _____ 8

PK8 P+W
PK9
PK9 (1/2H)
PK12 P+W
PK14
PK14 U
PK17,8AQ P+W
PK17,8AQ U
PK17,8AQ H

Pustaki konstrukcyjne

i akustyczne _____ 10

PK19AQ
PK19AQ U
PK19AQ H
PK19AQ (1/2L)
PK19AQ (1/2H)

Pustaki konstrukcyjne

i akustyczne _____ 12

PK24 P+W
PK24 W
PK24 L
PK24 (1/2L)

AmerWall _____ 14

TermoAmerWall
AkustikAmerWall
PKL8 P+W
PKL12 P+W
PK17,8AQ P+W
PK24 P+W

Produkty uzupełniające _____ 20

Akcesoria _____ 21

Zastosowania i realizacje




- ściany działowe
- ściany osłonowe
- ściany fundamentowe
- ściany zewnętrzne z dociepleniem
(dwu i trójwarstwowe)
- ściany nośne i samonośne
- ściany międzylokalowe
- ściany korytarzowe
- ściany wypełniające, garażowe
- pomieszczenia gospodarcze
w budownictwie mieszkaniowym,
przemysłowym i użyteczności publicznej




Pustaki konstrukcyjne do ścian nośnych i działowych


Pustaki konstrukcyjne produkowane są w procesie wibroprasowania betonu klasy C30/37. Podczas technologicznie zaawansowanego procesu produkcji powstają elementy murowe, charakteryzujące się bardzo dobrymi parametrami technicznymi. Produkcja pustaków odbywa się w formach, dzięki czemu uzyskujemy bardzo dokładny wymiarowo produkt oraz wyjątkowo gładkie lico ścian niewymagające tynkowania. Nowoczesna linia produkcyjna pozwala na wyprodukowanie pustaków o różnych grubościach, stosowanych do budowania ścian o różnych zastosowaniach (m.in. ścian fundamentowych, działowych, międzylokalowych, osłonowych oraz specjalnych), spełniających wysokie wymagania przeciwpożarowe oraz wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej. W ofercie produktowej TeknoAmerBlok znajdują się również kształtki uzupełniające: 1/2 wysokości, 1/2 długości przyspieszające proces murowania oraz kształtki nadprożowe i słupowe pozwalające na wykonanie skomplikowanych konstrukcji murowych.




Niska waga
dzięki drążeniom



Wysoka
mrozoodporność




Wysoka
odporność ogniowa



Bardzo niska
nasiąkliwość

Ściany o podwyższonej izolacyjności akustycznej

Hałas negatywnie wpływa na nasze samopoczucie i zdrowie. Jego nadmiar może wywoływać uczucie psychicznego i fizycznego zmęczenia, stresu, powodować zaburzenia snu, a także uszkodzenia słuchu. Zastosowanie do budowy ścian z pustaków o podwyższonej izolacyjności akustycznej z linii TeknoAmerBlok pozwoli ograniczyć wpływ hałasu na nasze zdrowie i samopoczucie. Komfort ciszy w każdym pomieszczeniu oraz izolacja od hałasu z zewnątrz i wewnątrz to już nie luksus, a podstawa. Zapewniają ją ściany wykonane z pustaków betonowych TAB o wysokiej izolacyjności akustycznej, a ich wysoka odporność ogniowa gwarantuje bezpieczeństwo mieszkańców. Dodatkowo wykonanie ścian z betonu o dużej gęstości utrzyma temperaturę przez dłuższy czas bez zbędnego ogrzewania. Pustaki oferowane przez TeknoAmerBlok są produktami do ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Dzięki swoim unikatowym parametrom pozwalają na wykonywanie ścian izolujących akustycznie niemających sobie równych w swojej klasie grubości.



Wysoka
izolacyjność akustyczna

Cicho / Ciepło / Bezpiecznie



Pustaki konstrukcyjne i akustyczne



PK8 P+W

390x190x80 mm

10,5 kg



PK9

390x190x90 mm

10,6 kg



PK9(1/2H)

390x90x90 mm

5,5 kg



PK12 P+W

390x190x120 mm

13,1 kg



PK14

390x190x140 mm

13,5 kg



PK14 U

390x190x140 mm

18,1 kg



PK17,8AQ P+W

390x190x178 mm

19,5 kg



PK17,8AQ U

390x190x178 mm

20,5 kg




PK17,8AQ H

390x190x178 mm

18,2 kg

Parametry



PK8 P+W

 390x190x80 mm

pustak	wymiar / mm	masa / kg	wytrzymałość na ściskanie /[MPa]	izolacyjność akustyczna Ra1 / [dB]	izolacyjność akustyczna Rw / [dB]	odporność ogniowa ścian nietynkowanych	odporność ogniowa ścian tynkowanych dwustronnie tyn- kiem gipsowym gr 10 mm	zużycie na 1m ² / [szt]	ilość na paletcie / [szt]
PK8 P+W	390x190x80	10,5	12,5 / 15 / 20	47	48	REI 90	REI120	12,5	150
PK9	390x190x90	10,6	12,5 / 15 / 20	48	49	REI120	REI120	12,5	120
PK9 (1/2H)	390x90x90	5,5	12,5 / 15 / 20	48	49	REI120	REI120	25	240
PK12 P+W	390x190x120	13,1	12,5 / 15 / 20	49	50	REI120	REI120	12,5	96
PK14	390x190x140	13,5	12,5 / 15 / 20	49	50	REI240	REI240	12,5	78
PK14 U	390x190x140	18,1	12,5 / 15 / 20	49	50	REI240	REI240	12,5	78
PK17,8AQ P+W	390x190x178	19,5	12,5 / 15 / 20	58	59	REI240	REI240	12,5	60
PK17,8AQ U	390x190x178	20,5	12,5 / 15 / 20	58	59	REI240	REI240	12,5	60
PK17,8AQ H	390x190x178	18,2	12,5 / 15 / 20	58	59	REI240	REI240	12,5	60



Pustaki konstrukcyjne i akustyczne



PK19AQ

390x190x190 mm

18,4 kg



PK19AQ U

390x190x190 mm

20,1 kg



PK19AQ H

390x190x190 mm

18,2 kg



PK19AQ (1/2L)

190x190x190 mm

9,6 kg




PK19AQ (1/2H)

390x90x190 mm

9 kg

Parametry



PK19AQ

📏 390x190x190 mm

pustak	wymiar / mm	masa / kg	wytrzymałość na ściskanie / [Mpa]	izolacyjność akustyczna Ra1 / [db]	izolacyjność akustyczna Rw / [db]	odporność ogniowa ścian nietynkowanych	odporność ogniowa ścian tynkowanych dwustronnie tyn- kiem gipsowym gr 10 mm	zużycie na 1m² / [szt]	ilość na paletcie / [szt]
PK19AQ	390x190x190	18,4	12,5 / 15 / 20	56	57	REI240	REI240	12,5	60
PK19AQ U	390x190x190	20,1	12,5 / 15 / 20	56	57	REI240	REI240	12,5	60
PK19AQ H	390x190x190	18,2	12,5 / 15 / 20	56	57	REI240	REI240	12,5	60
PK19AQ (1/2L)	190x190x190	9,6	12,5 / 15 / 20	56	57	REI240	REI240	25	120
PK19AQ (1/2H)	390x90x190	9	12,5 / 15 / 20	56	57	REI240	REI240	25	120



Pustaki konstrukcyjne i akustyczne



PK24 P+W

390x190x240 mm

22,3 kg



PK24 W

390x190x240 mm

28,3 kg



PK24 L

390x190x240 mm

16,1 kg




PK24 (1/2L)

190x190x240 mm

12 kg

Pustaki konstrukcyjne



PK24 P+W

390x190x240 mm

pustak	wymiar / mm	masa / kg	wytrzymałość na ściskanie / [MPa]	izolacyjność akustyczna Ra1 / [dB]	izolacyjność akustyczna Rw / [dB]	odporność ogniowa ścian nieotynkowanych	odporność ogniowa ścian otynkowanych dwustronnie tyn- kiem gipsowym gr 10 mm	zużycie na 1m ² / [szt]	ilość na paletę / [szt]
PK24 P+W	390x190x240	22,3	12,5 / 15 / 20	55	56	REI240	REI240	12,5	48
PK24 L	390x190x240	16,1	12,5 / 15 / 20	55	56	REI240	REI240	12,5	48
PK24 (1/2L)	190x190x240	12	12,5 / 15 / 20	55	56	REI240	REI240	25	96
PK24 W	390x190x240	28,3	12,5 / 15 / 20	55	56	REI240	REI240	12,5	48



Termo **Amer** Wall 17,8 P+W

$U=0,95 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
 $R_w=58\text{dB}$



AmerWall

TermoAmerWall 17,8 cm P+W



TermoAmerWall

390x190x178 mm

19,8 kg

Ra1
57dB

Rw
58dB

Podstawowe parametry

Kategoria: 1

Wytrzymałość na ściskanie: 20 Mpa

Mrozoodporność: F50

Absorbcja kapilarna: $<6\text{g/m}^2\text{s}$


Izolacja ogniowa: REI240

Właściwości cieplne: $\lambda=0,235\text{ W/m}^*\text{K}$

Izolacja akustyczna: $R_w=58\text{dB}$

$R_{A1}=57\text{dB}$

$R_{A2}=55\text{dB}$



Współczynnik przenikania ciepła U

Dla ścian nieotynkowanych: $U=0,985\text{ W/m}^2*\text{K}$

Dla ścian otynkowanych tynkiem gipsowym

gr. 10mm: $U=0,952\text{ W/m}^2*\text{K}$

Zastosowanie

Ściany międzylokalowe

Ściany osłonowe budynków


Ściany wypełniające

Ściany zewnętrzne budynków



Akustik **Amer** Wall 15 cm

$R_w = 59\text{dB}$




Akustyczna rewolucja!

*Ściany międzylokalowe i osłonowe
z możliwością bruzdowania!*

AmerWall

Pustak AkustikAmerWall 15 cm



AkustikAmerWall

✓ 390x190x148 mm

📦 22,3 kg

Ra1
58dB

Rw
59dB

Podstawowe parametry

Kategoria: 1

Wytrzymałość na ściskanie: 20 Mpa

Mrozoodporność: F50

Absorbcja kapilarna: $<4\text{g/m}^2\text{s}$


Izolacja ogniowa: REI 240

Właściwości cieplne: $\lambda=0,69\text{ W/m}^*\text{K}$

Izolacja akustyczna: $R_w=59\text{dB}$

$R_{A1}=58\text{dB}$

$R_{A2}=56\text{dB}$



Zastosowanie

Ściany międzylokalowe

Ściany osłonowe budynków

Przykład bruzdowania



AmerWall

System pustaków lekkich i akustycznych



PKL8 P+W

390x190x80 mm

8,2 kg

Ra1
43dB

Rw
44dB



PKL12 P+W

390x190x120 mm

10,3 kg

Ra1
45dB

Rw
46dB



PK17,8 AQ P+W

390x190x178 mm

19,5 kg

Ra1
58dB

Rw
59dB



PK24 P+W

390x190x240 mm

22,3 kg

Ra1
55dB

Rw
56dB



AmerWall

System pustaków lekkich i akustycznych

pustak	wymiar / mm	masa / kg	wytrzymałość na ściskanie / [MPa]	izolacyjność akustyczna Ra1 / [dB]	izolacyjność akustyczna Rw / [dB]	odporność ogniowa ścian nietynkowanych	odporność ogniowa ścian tynkowanych dwustronnie tyn- kiem gipsowym gr 10 mm	zużycie na 1m ² / [szt]	ilość na palecie / [szt]
PKL8 P+W	390x190x80	8,2	4,5	43	44	REI 90	REI120	12,5	150
PKL12 P+W	390x190x120	10,3	4,5	45	46	REI120	REI120	12,5	96
PK17,8 AQ P+W	390x190x178	19,5	12,5 / 15 / 20	58	59	REI240	REI240	12,5	60
PK24 P+W	390x190x240	22,3	12,5 / 15 / 20	55	56	REI240	REI240	12,5	48
TermoAmerWall	390x190x178	19,8	12,5 / 15 / 20	57	58	REI240	REI240	12,5	60
AkustikAmerWall	390x190x148	22,3	12,5 / 15 / 20	58	59	REI240	REI240	12,5	62

AmerWall jest systemem ścian lekkich dedykowanych do budynków projektowanych z myślą o wysokiej izolacyjności akustycznej pomieszczeń. Parametry izolacyjności akustycznej pustaków wchodzących w skład systemu **AmerWall**, nie mają sobie równych w swojej klasie grubości ściany. Projektowanie i murowanie ścian w systemie ścian lekkich **AmerWall**, podnosi znacznie komfort akustyczny

budynku. W skład systemu ścian lekkich **AmerWall** wchodzi pustaki **TeknoAmerBlok** do ścian działowych – wypełniających, a także międzylokalowych typu: PKL8, PKL12, PK17,8AQ jak również do ścian działowych w piwnicach, pomieszczeniach technicznych oraz szachtach technicznych typu PK8, PK12 i PK14.



mniej ugięcia stropów
oraz mniejsze ryzyko
wystąpienia spękań

niska waga mimo
spełnienia normowych
wymagań izolacyjności
akustycznej




możliwość murowania
na zaprawie tradycyjnej
oraz na kleju

deklowanie pustaków
ułatwia nakładanie
zaprawy oraz przyspiesza
proces murowania



znaczne podniesienie
komfortu akustycznego
pomieszczeń

najwyższa izolacyjność
akustyczna w klasie



wysoka odporność
ogniowa również
w ścianach bez tynku



Produkty uzupełniające

TAB M10 z traselem / zaprawa murarska

Zaprawa murarska z wyselekcjonowanych kruszyw, wysokojakościowych cementów i dodatków, gotowa do użycia po dodaniu wody. Zaprawa minimalizuje ryzyko wystąpienia wykwitów wapiennych dzięki zawartości trasełu (turfu wulkanicznego). Zaprawa nie zawiera wapna.

Zastosowanie

Tab M10 stosuje się jako zaprawę murarską do murowania wszystkich typowych materiałów budowlanych przeznaczonych do tradycyjnej obróbki.

wytrzymałość na ściskanie	≥ 10 Mpa
przepuszczanie pary wodnej μ	15 / 35
podciąganie kapilarne	0,6 kg / (m ² x1 ^{0.5})
czas użycia	około 1,5 h
grubość warstwy	0,8 – 2 cm
opakowanie	25 kg




AmerWall M10 klej cienkowarstwowy

Zaprawa AmerWall M10 to cienkowarstwowy klej do pustaków konstrukcyjnych. Jest mieszkanką wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych, cementu portlandzkiego oraz środków modyfikujących. Charakteryzuje się dobrą urabialnością, plastycznością, łatwością w stosowaniu i długim czasem otwartym. Po stwardnieniu osiąga wysoką przyczepność do elementów murowych.

Zastosowanie

Zaprawa jest przeznaczona do murowania metodą cienkowarstwowego klejenia: pustaków konstrukcyjnych betonowych, bloczków silikatowych i gazobetonu.

wytrzymałość na ściskanie	≥ 10 Mpa
przepuszczanie pary wodnej μ	15 / 35
podciąganie kapilarne	0,6 kg / (m ² x1 ^{0.5})
czas użycia	2-3 h
grubość warstwy	1 - 3 mm
opakowanie	25 kg



Akcesoria do zbrojenia ścian

Murfor® Compact I - 50 i I - 100

To taśma do zbrojenia spoin wspornych, składająca się odpowiednio z 7 i 14 kabli ze stali szlachetnej, umieszczonych w rdzeniu nośnym z włókna szklanego.

Rolka Murfor® Compact ma 30 metrów długości. Szerokość to 50 mm i 100 mm



I-50 – Odcinek stalowy 4,81 mm² - Wytrzymałość stali 2200 N/mm²

I-100 – Odcinek stalowy 9,62 mm² - Wytrzymałość stali 2200 N/mm²

ŁĄCZNIKI DO MURÓW

	łącznik do ścian o gr. 14-24 cm
	łącznik do ścian o gr. 8-12 cm
	łącznik dylatacyjny podstropowy
	łącznik dylatacyjny do krawędzi pionowych dla ścian o gr. 14-24 cm
	łącznik dylatacyjny do krawędzi pionowych dla ścian o gr. 8-12 cm
	łącznik dylatacyjny do krawędzi poziomych
	łącznik dylatacyjny do ścian prostokątnych
	łącznik dylatacyjny ze stali nierdzewnej do ścian prostokątnych
	śruba mocująca
	łącznik stropowy do stężeń pionowych

KONSTRUKCJE

PK24 P+W



PK19AQ



PK17,8AQ P+W



PK14



PK12 P+W



PK8 P+W




ELEWACJE

Cegła 25



Cegła 39



Cegła 59



Pustak żebrowany



Pustak łupany



Pustak ryflowany



SYSTEM OGRODZENIOWY AMERFENCE

Pustak łupany 2-stronnie
A-PO 19/2




Pustak słupkowy łupany czterostronnie
2- elementowy słupek typu B
A-PO 19/4




Element narożny łupany
słupek typu A
A-PNS 19/2




Daszek dwuspadowy
- podmurówka i słupek typu B
A-DB



Daszek płaski
- podmurówka i słupek typu B
A-DB 6




Daszek czterospadowy
słupek typu A
A-DA 490



ELEWACJE

BETONOWE ELEMENTY SPECJALNE
NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE
DOSTOSOWANE DO PROJEKTU




Budynki referencyjne



Edbud, Warszawa



PXL, Poznań



Stadion Górnik Zabrze



TeknoAmerBlok.pl

TeknoAmerBlok Sp. z o.o.

Centrala Warszawa

ul. Janka Muzykanta 60
02-188 Warszawa

Dział logistyki i realizacji dostaw

Biuro tel. kom.:
+48 698 117 802,
+48 608 308 100

Centrala

tel. 22 614 96 63
e-mail: sprzedaz@teknoamerblok.pl

Zakład Produkcyjny Nasielsk

05-191 Stare Pieścirogi, ul. gen. Sikorskiego 3

Zakład Produkcyjny Sierakowice

44-156 Sierakowice, ul. Kozielska 1

